



ALCOPER 911 醇基涂料

产品简介

本产品是以铝硅酸盐矿物和鳞片石墨为耐火填料的醇基涂料，该涂料具有高耐火度和出色的流涂使用性能。使用前可用适量工业乙醇或甲醇稀释。供货状态下的技术参数如下：

- 颜色：**棕红色
- 比重：**1.55~ 1.60 g/ml
- 波美度：**≥ 95° Be
- 发气量：**≤ 35 ml/g(850℃)
- 悬浮性：**≥ 90% (24 小时)

涂料特点：

- 适用于各种自硬砂、壳芯、冷芯盒、热芯盒型芯，可用于中小型铸铁件。
- 较高的耐火度和良好的剥离性；
- 用于流涂时具有良好的流平性，无滴流和涂料堆积；
- 在合适的波美度下浸涂，可以获得平滑的涂层和适当的渗透深度；
- 良好的悬浮稳定性。

使用：

首先将涂料桶中的涂料搅拌均匀，倒入搅拌桶后加入酒精或甲醇稀释。再次搅拌均匀，待涂料静止后，用波美计检测涂料的波美度，重复上述操作至适宜的波美度（30 ~ 40° Be）

包装： 40kg/塑料桶或 200kg/铁桶。

储存： 仓库中存放，防晒、防火，保证包装物完好和密闭。

储存期： 12 个月。

中福铸造材料(青岛)有限公司
青岛胶州市香港西路 717 号
电话: +86 (0) 532-85212718
传真: +86 (0) 532-85212719
邮编: 266329

China Foundry Consumables(Qingdao) Co.,Ltd
No.717 West Hongkong Road Jiaozhou City Qingdao
Tel:+86 (0) 532 85212718
Fax:+86 (0) 532-85212719
Postcode:266329