



HYDROPER 202 水基涂料

产品介绍

这是一种灰色至黑灰色，以精制石英粉、石墨为主要耐火骨料的水基触变性浸涂涂料，适用于冷芯盒和覆膜砂砂芯。主要性状为：

性质：	灰色至黑灰色浆状液体
悬浮性：	≥95%(24 小时, 80Be°)
比重：	1.35---1.45 g/ml
波美度：	60~80 Be°
发气量：	<25ml/g, (850° C)

涂料特点：

- 应用特殊的胶体工艺，适用于各种类型铸铁件和球墨铸铁件浸涂方法施涂的专用涂料；
- 发气量低；
- 涂层表面平整，无流淌；
- 良好的悬浮性。
- 适用于冷芯盒、热芯盒、壳型砂芯。

使用方法：

1. 稀释：首先将涂料桶中的涂料搅拌均匀，然后加入水稀释。再次搅拌均匀，等涂料静止后，用波美计检测涂料的波美度，重复上述操作至适宜的波美度，再加入涂料槽中。
2. 浸涂时技术参数如下：
 - 波美度：30 ~ 38° Be
 - 在初次使用时，需根据砂芯的大小和结构，适当调整涂料的波美度
 - 涂料的干燥温度为 150--180C°，烘干时间 30---40min，根据砂芯大小作适当调整。

包装： 40kg/塑料桶。

存放期：

6 个月

储存：

涂料储存在常温、干燥环境中，未使用前不要打开包装。

中福铸造材料(青岛)有限公司
青岛胶州市香港西路 717 号
电话: +86 (0) 532-85212718
传真: +86 (0) 532-85212719
邮编: 266329

China Foundry Consumables(Qingdao) Co.,Ltd
No.717 West Hongkong Road Jiaozhou City Qingdao
Tel:+86 (0) 532 85212718
Fax:+86 (0) 532-85212719
Postcode:266329